baumit.com

Düzeltme ve Tamir Harcı

Preciso

Avantajlar

- Yüksek dolgu kabiliyeti
- Değişken iklim koşullarına dayanıklılık

Teknik Özellikler

Renk	:	Gri
Maksimum tane büyüklüğü	:	0,6 mm
Su buharı difüzyon katsayısı (μ)	:	≤ 20 (TS EN 1015-19)
Basınç mukavemeti	:	CS IV (TS EN 1015-11)
Ortalama basınç dayanımı	:	Yaklaşık 20,0 N/mm² (TS EN 1015-11)
Bağ dayanımı	:	≥ 0,50 N/mm² FP:A (TS EN 1015-12)
Kılcal su emme	:	W1 (TS EN 1015-18)
Yangına tepki	:	A1 (TS EN 13501-1)
Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı	:	(-30°C) – (+80°C)
Su karışım oranı	:	5,0-5,5 litre/torba
Uygulama kalınlığı	:	2-30 mm
Tüketim	:	Yaklaşık 1,6 kg/m² (1 mm uygulama için)
Raf ömrü	:	Açılmamış ambalajında ve kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	:	25 kg Kraft torba, 1.500 kg palet

CE

Ürün Tanımı
Çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine ve su iticiliğe sahip, ince dokulu, elle uygulanabilen fabrika karışımı düzeltme ve tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Özellikle beton, kaba sıva, ince sıva ve mineral esaslı yüzeylerde uygulanır. Yüzeyin boyaya, kaplamaya ya da saten macun uygulamasına hazırlanması için kullanılır. Aynı zamanda sıva üzerindeki düzeltme ve yapısal olmayan tamir işlemlerinin yapılması için uygundur. Alt zemindeki kırık ve boşlukların doldurulması, su yalıtımı veya fayans-seramik uygulaması öncesinde yüzeyin hazırlanması için kullanılır.

Referans Standartlar
- TS EN 998 – 1
- CE belgelidir
- Bayındırlık Poz Numarası: 04.613/3a

Uyarılar ve Öneriler
- Daha detaylı bilgi için Teknik Bilgi Föyü ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23°C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir

Yüzey Hazırlığı
Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır.

Uygulama Şartları
Tavsiye edilen çalışma ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasındadır. Nem oranı yüksek veya çok sıcak havalarda ve özellikle doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama
Ürünün elektrikli bir karıştırıcı ile yavaş devirde karıştırılarak hazırlanması harcın performansı açısından önemle tavsiye edilmektedir. Malzeme, çelik mala ile yüzeyin gerekli bölümlerine uygulanır ve düzeltilir. Düzeltme sonrası, yaklaşık 3 saat sonra, üzerine uygulama yapmaya hazır hale gelir.