baumit.com

Su Yalıtım Malzemesi

Proof

Avantajlar

- Kolay uygulama
- Düşük işçilik maliyeti

Teknik Özellikler

Renk	:	Sarı
Su geçirimsizlik	:	≥ 1 bar (Pozitif)
Yapışma mukavemeti	:	≥ 1,00 N/mm² (EN 1542)
Isıl yaşlandırma sonrası yapışma dayanımı	:	≥ 1,00 N/mm² (EN 1062-11/EN 1542)
Su buharı geçirgenliği	:	Sınıf I; Sd < 5 (EN ISO 7783-2)
Kapiler su emme değeri	:	≤ 0,1 kg/m² h0,5 (EN 1062-3)
Eğilme mukavemeti	:	≥ 10 N/mm² (EN 12808-3)
Basma mukavemeti	:	≥ 30 N/mm² (EN 12808-3)
Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı	:	(-30°C) – (+80°C)
Su karışım oranı	:	Su katılmaz
Katman kalınlığı	:	1,0 – 2,0 mm
Tüketim	:	Yaklaşık 1,5 kg/m² (1 mm uygulama için)
Raf ömrü	:	Açılmamış ambalajında ve kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	:	7 kg kova, 595 kg palet

Ürün Tanımı
Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, nefes alma kabiliyetine sahip, esnek su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
Tüm yapılarda, iç cephelerde, zeminde ve duvarda kullanılabilir. İç mekân ıslak hacimlerde doğrudan seramik malzemenin altına, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanır.

Referans Standartlar
- TS EN 1504-2'e uygundur
- Bayındırlık Poz Numarası: 04.509

Uyarılar ve Öneriler
- Daha detaylı bilgi için Teknik Bilgi Föyü ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23°C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir

Yüzey Hazırlığı
Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır.

Uygulama Şartları
Tavsiye edilen çalışma ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasındadır. Nem oranı yüksek veya çok sıcak havalarda ve özellikle doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama
Ürün fırça veya rulo ile yüzeye uygulanır. Her bir katmanın kalınlığı 0,75-1,0 mm civarındadır. Uygulama katmanları arasında en az 2-3 saat beklenmesi gerekmektedir. Toplamda 2 mm civarında yapılacak bir uygulama yeterli olacaktır. Uygulama yapılan yerlerdeki köşelerde yalıtım bandı kullanılması gerekmektedir. Uygulama sonrasında fayans-seramik ya da başka bir uygulamaya geçmeden önce en az 24 saat beklenmelidir.